

דין וחשבון על בדיקה מס' 9811917495

## פרטי ההזמנה

שם המזמין :	ח.צ.ב. טכנולוגיות מתקדמות
מענו :	צד ג' בנות 42, ראשון
תאריך ההזמנה :	12/12/2018

## דין וחשבון על המוצר

26 דוגמאות מעוגלות של בטון קשוי בקוטר של כ: 63 מ"מ. לדברי המזמין 13 דוג' צופו ע"י בא כח המזמין בחומר מינרלי אקרילי ו- 13 דוג' ללא ציפוי תאריך יציקה: מעל 28 יום
---

## פרטי הנטילה

תאריך קבלה: 12/12/2018
הדוגמאות הוכנו ונמסרו ע"י בא כח: המזמין

## מהות הבדיקה

קביעת התכונות בהתאם למפרט שנקבע ע"י המזמין: ספיגות כוללת לפי שיטת התקן ASTM C 97 - 2009. התגבשות מלחים לפי שיטת התקן EN 12370 - 1999. עמידות ב SO2 לפי שיטת התקן EN 13919 - 2002.
--

<table border="1"> <tr> <td>תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.</td> <td>דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.</td> </tr> </table>	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	

## תוצאות הבדיקה הבדיקה

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים
-----------------------------------

שם החותם: מהנדס משה חיים

תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד וגימור

20/01/19

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה עבור						התכונה הנבדקת
דוגמאות עם ציפוי			דוגמאות ללא ציפוי			
7	6	5	3	2	1	
10.2	9.0	7.4	21.2	19.5	19.2	ספיגות כוללת (%)
דוגמאות התפוררו			הדוגמאות התפרקו לאחר 8 מחזורים			<u>התגבשות מלחים</u> בדיקה חזותית
4.87	5.06	5.93	100	100	100	- ירידה במשקל (%)
ללא שינויים חזותיים			ללא שינויים חזותיים			<u>עמידות ב-SO<sub>2</sub></u> <u>תמיסה A</u> - שינויים חזותיים
5.57	5.70	5.34	2.34	3.01	2.63	- ירידה במשקל (%)
ללא שינויים חזותיים			ללא שינויים חזותיים			<u>עמידות ב-SO<sub>2</sub></u> <u>תמיסה B</u> - שינויים חזותיים
5.63	5.85	5.73	2.83	2.70	2.28	- ירידה במשקל (%)

חשבונית/

הדפסות משה

תל-אביב/ 20/01/19 ת"י 2378 - 2 דפים - תעודת בדיקה סביבת זיהום